



VALTTI OPAQUE

バルッティオパーク
不透明仕上塗料

木の質感を際立たせる

VALTTI OPAQUEは、木部の繊維を魅力的に際立たせ、塗装後も木材構造の自然な外観を維持します。ウッドボードでも木材でも木の質感を残した仕上がりになります。



紫外線と湿気からの保護

VALTTI OPAQUEは、木部外装用塗料として厳しい天候に耐えられるよう開発されました。塗装面は柔軟で下地や季節に順応します。VALTTI OPAQUEは湿気と紫外線のダメージから木部を保護します。



塗膜をカビから保護

VALTTI OPAQUEは、下地の木部から湿気を逃がすことのできる耐水性の塗膜を形成します。塗装面は、塗膜上でのカビの成長に対する保護を強化します。



サンカラー株式会社



説明	外装木材用のセミマットで臭いの少ない特別なアルキド強化アクリレートペイントです。
使用例	外装のクラディング、雨戸、窓枠、ドア、ログキャビン、フェンス、納屋、ガーデン用家具など。以前にValtti Opaqueやウッドステインで塗られた面にも塗装できます。滑らかな面や製材、注入処理剤に適しています。床塗装には適しておりません。
製品特徴	耐候性、柔軟性、耐久性に優れ、メンテナンスが少なくすむ仕上塗料です。Valtti Opaqueは、調湿性があり、ひび割れ、剥がれ落ち、気泡などがおこりにくい製品です。
カラーレンジ	不透明のウッドフィニッシャーカラーカード「PUUTALOT」からご選択ください。 (Q818・Q854のカラーは9L缶のみのご用意となります)
光沢	セミマット
施行面積	ログ、プレーナー仕上げ材: $8 - 10 \text{ m}^2 / \text{l}$. (1度塗りの場合) 製材: $4 - 8 \text{ m}^2 / \text{l}$. (1度塗りの場合) 濡れた状態の塗膜: 1度塗りで $100 - 250 \mu\text{m}$ 乾燥した状態の塗膜: 1度塗りで $40 - 100 \mu\text{m}$ 実際の施行可能な面積は、表面状態、多孔性、水分含有量など多くの要因により異なります。
缶サイズ	2.7L, 9L
施行	施行器具 刷毛 : ポリエステルやナイロンの塗料刷毛が適しています。 希釈せずにご使用ください。 エアレススプレー: 0.018-0.023スプレータイプを使用してください。 希釈が必要な場合は水で希釈(10%まで)
乾燥時間	気温23℃、相対湿度50%で、通常1時間で手で触れられるくらいに乾き、2時間後に上塗りが可能です。気温が低いことや高湿度などにより乾燥時間は長くなります。
比重	1.1 - 1.2 kg/l, ISO 2811
保管	直射日光があたり、凍結しない場所に保管 密封した缶で5℃～25℃の気温で保管/輸送 塗料は調色の際に開封していますので、なるべく早くご使用ください。
塗装条件	塗装される表面は乾いていなければなりません。木材の水分含有量は20%未満として下さい。塗装中と乾燥中、表面とウッドフィニッシュの気温は少なくとも5度以上、相対湿度は80%未満であること。
準備	塗装する表面は、汚れがなく、乾燥していて、汚れ、埃、遊離した物質がないこと。必ず表面をきれいにして下さい。カビのある表面は、使用方法に従って、適切なカビ除去剤や、クリーナーで洗浄して下さい。Rostex Super Metal Primer を使用して、ネイルヘッドなどの錆びた金属部品を処理します。 もし光沢のある部分や、光沢のある塗料や塗膜の部分があれば、くまなく落として下さい。プライマーと塗料を塗る前に、全体が上記のように準備されるようにして下さい。 木材のクラディング、雨戸、木材ガラス押えなどは、腐食性の無いもので十分に留めて下さい。






	<p>注意：気温や湿度の変動の結果、明るい色彩の場合、木材のふしや樹脂の多い部分での変色が起こることがあります。オーク材、チーク材、杉材、米松、マホガニー、Idigbo などは含んでいるオイルや水溶性タンニンが、塗料の乾燥、硬化、付着を弱めることがあり、仕上がり表面の色を変色することがありますので、十分ご注意ください。</p> <p>注意：建築後なるべく早くプライマーを全体に塗装してください。再塗装の場合は木肌が見える部分にプライマーを塗装してください。</p> <p>注意：事前にプライミング処理や注入処理されていない木材はプライマーを塗装する必要があります。</p>
塗装	<p>塗装前に塗料をよくかき混ぜて使用します。通常希釈せずに使用します。必要な場合は水で希釈します。刷毛またはスプレーで2度塗りしてください。</p> <p>メンテナンス塗装では仕上がり具合によって1～2度塗りしてください。</p> <p>明るいカラーの注入処理剤を塗装する際は、2～3度塗りしてください。</p> <p>色差が出ないように十分な量の塗料を準備し、一つの容器に混ぜ合わせます。木口にはしっかりと塗装します。</p>
施行器具洗浄	<p>使用後はすぐに水で洗浄します。洗浄前になるべく多く塗料を刷毛から取り除きます。</p>
メンテナンス	<p>製品の最終的な硬さと耐久性に達するまで、通常の状況下で約4週間かかりますので、塗装された面の取り扱いには十分ご注意ください。塗装後すぐにクリーニングの必要がある場合は、柔らかい刷毛や布、モップを使用してください。</p> <p>塗装から最短で1か月後には、TikkurilaのHuoltopesu (Huoltopesu1 : 水10) で汚れを洗浄可能です。汚れや非常に汚れた表面はTikkurilaのHuoltopesu溶液(1 : 1)を使用して洗浄します。洗った後、表面をすすぎ、よく乾かします</p>
メンテナンス塗装	<p>Valtti Opaqueで塗装された面はValtti Opaqueで再塗装可能です。同じカラーの場合は1度塗りでも十分な場合もあります。</p> <p>塗装前に、木材の状態や構造機能に問題がないかを確認してください。</p>
環境保護と廃棄物処理	<p>排水管、水設備、土壌への流出を避けてください。液体廃棄物は、有害廃棄物に関する地域の規制に従って破棄してください。</p> <p>乾いた空き缶はリサイクルするか、地域の規制に従って廃棄してください。</p>
健康と安全	<p>含まれるもの: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT)</p> <p>警告: アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。水生生物に対して非常に有毒であり、長期にわたる影響を及ぼします。</p> <p>医師のアドバイスが必要な場合は、製品の容器またはラベルを手元に用意してください。小児の手の届かない場所に保管。</p> <p>ミスト/スプレーを吸い込まないようにしてください。屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。環境への放出を避けてください。保護手袋を着用してください。少量の感作物質を含む: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)、反応物質: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) and 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC)。この製品には、保管中の製品の保存のために殺生物性製品が含まれています。</p> <p>含まれるもの: reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)</p>





	(C(M)IT/MIT (3:1)). この製品には、保管中の製品の保存のために殺生物性製品が含まれています。 C(M)IT/MITが含まれています。 この塗料には、乾燥膜を保存するための殺生物性製品が含まれています。 IPBC、OITを配合。
--	--

* 本カタログは、メーカー英文カタログを和訳したものです。
日本語による情報は、英語による原文 の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が 優先します。

 <p>輸入元： サンカラー株式会社 千葉県市川市相之川4-8-14 TEL047-300-2581 FAX047-300-2585</p>

