



VALTTI AQUABASE

バルッティアクアベース
外装用水性プライマー

説明	植物油からなる外装木材用水性プライマーオイルです。Valtti Aquabase は、木に吸収され、湿気の悪影響や微生物増殖などを防ぎます。
使用例	Valtti Aquabaseは、外装の保護、製材などのプライマーとして最適です。
技術データ	固体含有量: 20.4% 比重: 1.0 kg/l ISO 2811 希釈が必要な場合: 水
カラーレンジ	無色 Valtti Aquabaseは、木材を太陽光からの悪影響から保護する作用が無いので、できるだけ早く、上塗りを行います。
仕様	
準備	表面は、清潔で乾燥していて、油脂、汚れ、油分、ワックス、全ての遊離した物質、表面の汚染が無いこと。 Tikkurilaのかび除去剤及びクリナーで表面をきれいにされることを推奨します。
施行	施行方法: ブラシ または スプレー 希釈: 通常希釈の必要ありません。必要な場合のみ水
塗装条件	全ての塗装面は乾燥していなければなりません。木材の水分の含有率は、20%以下で、気温は少なくとも+5°C以上、相対湿度は、80%以下です。
塗装	使用前、使用中は全体的によくかき混ぜます。Valtti Aquabaseを多めに全体的に、木目や節目、裂け目などに気をつけながら塗ります 吸収の良い木材の場合は、Valtti Aquabaseの二度塗りが必要なこともあります。Valtti Aquabaseが飛び散り、植物にかからないように保護して下さい。
施行面積	一度塗 4-5 m ² /リットル 実際の施行可能な面積は、表面状態、多孔性、水分含有量など多くの要因により異なります。
乾燥時間	気温23°C、相対湿度50%で、通常30分で手で触れられるくらいに乾き、24時間後に上塗りが可能です。
施行器具の洗浄	使用後はすぐに水またはブラシクリーナーで洗浄します。
環境への影響	使用後の空き缶は地域の規則に沿ってリサイクルするか、廃棄します。残余物は、地域の規則に沿って廃棄します。
健康と安全性 分類	有害性: なし 含有: Iodopropynyl butyl carbamate (1.2 %) 肌に直接触れないようにしてください。お子様が近づかないようにしてください。 製品安全データシートが必要な時はお申し付け下さい
保管と輸送	凍結させないでください

* 本カタログは、メーカー英文カタログを和訳したものです。



輸入元: サンカラー株式会社
千葉県市川市相之川 4-8-14
TEL047-300-2581 FAX047-300-2585