

## PANEL-ACE セミマット・マット



### 製品説明

調色可能な内装用水性アクリレートラッカー。UV保護成分が含まれています。

### 使用例

木材、パネル、ログ、コンクリート、レンガなど異なる表面に使用。例えば、乾燥した室内の壁、天井。Panel-Aceは、床や家具への使用には適しません。

### テクニカルデータ

固形分%: 22 %    比重: 1.0 kg/l, ISO 2811

希釈: 水    ベースペイント: EP

カラーレンジ: Tikkurila ラッカーカラーカード

### 仕様

#### 準備

##### 未塗装の表面:

汚れや埃、木の繊維(ささくれ、剥離したもの)を取り除き表面をきれいにします。

必要ならば、やすりをかけます。表面を水で濡らすと剥離した木の繊維が立ち上がります。乾燥させ、ヤスリをかけます。

##### 既塗装の表面

ニスが塗られている表面は洗剤で洗浄し、水でよくすすぎます。スクレーパーで剥離したラッカーを取り除きます。サンドペーパーで全ての表面をやすりがけし、やすりくずを取り除きます。

### 施行

器具: 刷毛やスプレー

希釈: 必要ならば水で希釈

塗装コンディション: 表面は乾燥していなければなりません。少なくとも気温は10度以上、相対湿度は80%以下で施行してください。施行前や施工中は、よく混ぜてご使用下さい。必要な場合は水で希釈してください。木目に沿って二度塗りして下さい。調色したラッカーの場合は、調色品の色の確認の為、木片に試し塗りをしてください。

色は、木材の種類、木材の堅さ、木材自体の色や塗る回数によって異なります。

調色したラッカーは、一度目の塗装では20-30%の水で希釈します。お望みの色や光沢は通常二度目の塗装で得られます。オーバーラップを防ぐ為に、一度に端から端を塗ります。パネルの場合はいくつかのパネルを同時に端から端まで一度に塗ります。

施行面積: 8 ~ 12m<sup>2</sup> / L (平らな表面の場合)

乾燥時間: 気温23℃、相対湿度50% 30分後;埃をはらえるほどの乾燥、2~3時間後;ヤスリや二度塗りができるほどの乾燥、翌日;使用が可能。2週間後;最終の堅さが得られる。この間は、掃除や添加剤などは、避けなければいけません。

器具の清掃: 水で施行器具を洗浄します。堅くなったラッカーの洗浄にはTikkurilaのPensselipesu(ブラシクリーナー)をお勧めします。

### 環境

空き缶と液体の残余物は、地域の規則に従って廃棄してください。



### サンカラー株式会社

千葉県市川市相之川 4-8-14-201

TEL 047-300-2581 FAX047-300-2585